

## Quickseal



UPDATED: 23.05.2012

KENT Quickseal ist ein sehr schnell überlackierbarer Kleb- und Dichtstoff aus einer, speziell für den Karosseriebau entwickelten Serie von hoch-qualitativen und hochtechnischen Produkten.

KENT Quickseal ist ein Silan Modifiziertes Polymer (SMP).

### Bestellnummern:

- 34501 11 – QSW – Quick Seal weiß, 290 ml Kartusche
- 34502 11 – QSG – Quick Seal grau, 290 ml Kartusche
- 34503 11 – QSB – Quick Seal schwarz, 290 ml Kartusche
- 83405 11 – QSW – Quick Seal weiß, 600 ml Folienbeutel

### Eigenschaften

- Lösungsmittelfrei
- Isozyanatfrei
- Hoher Feststoffgehalt
- Dauerelastisch
- 3 in 1 Produkt
- Zieht keine Fäden
- Überlackierbar nach Hautbildung

### Vorteile

- Sofort überlackierbar
- Nicht gesundheitsschädlich und durchpunktbar
- Hervorragend zu modellieren
- Niedrige Volumenschumpfung, verhärtet und bricht nicht
- Spart Kosten
- Sauber, zu einer hohen Finishqualität zu verarbeiten
- Keine zeitraubende Abluftzeit

### Anwendungsbereiche

KENT Quick Seal ist eine umweltfreundliche Klebedichtmasse zur Verwendung bei der Karosserieinstandsetzung. KENT Quick Seal weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf UV- und Alterungsbeständigkeit auf.

KENT Quick Seal haftet gut ohne Primer auf sauberen, trockenen und fettfreien Substraten aus Aluminium, rostfreiem Stahl, galvanisiertem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, auf grundierten, lackierten und blanken Metalloberflächen, Glas, PVC, Polyester (GVK), Gummi, Keramik, Beton, Ziegel, vorbehandeltem Holz usw. Typische Anwendungsbereiche sind die Wiederherstellung der Abdichtung an Türfalzen, Kotflügel, Front- und Heckblechen, Kofferraumböden, Federbeinaufnahmen, Dach- und Haubenverstreben sowie die Abdichtung von Stoßfugen und Überlappungen.

KENT Quick Seal eignet sich ideal zur Verklebung von Anbauteilen wie z. B. Spoiler.

### Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen mit KENT Acrysol, Speedy 500 oder Evo Degreaser reinigen.
2. Nach vollständiger Ablüftung KENT Quick Seal auftragen.
3. KENT Quick Seal kann nach Hautbildung (ca. 10 Min.) mit allen bekannten Autolacksystemen überlackiert werden. Die beste Lackhaftung wird erreicht, wenn KENT Quick Seal innerhalb von 4 Std. überlackiert wird.

DS10

### Hinweise & Tipps

Achtung: Das Produkt nicht mit Säureprimer beschichten.



Certificate No. 1427/97

Certificate No. 1427/97

## Quickseal



### Technische Angaben

<b>Bestellnummer:</b>	34501/34502/34503	<b>Konsistenz:</b>	feuchtigkeitshärtende Paste
<b>Bezeichnung:</b>	Quickseal weiß, grau schwarz, Kartusche weiß Schlauchbeutel	<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,4 g/ml
<b>Lagerfähigkeit:</b>	18 Monate Kartusche 12 Monate Schlauchbeutel	<b>Hautbildungszeit:</b>	nach 10 min (20°C/50% rel. LF)
<b>Verkaufseinheit:</b>	einzel	<b>Offene Zeit:</b>	<15 min (20°C/50% rel. LF)
<b>Gefahrenhinweis:</b>	ungefährlich	<b>Shore A Härte:</b>	ca. 55 (DIN 53505)
<b>VOC:</b>	0g/l	<b>Volumenänderung:</b>	<3% (DIN 52451)
<b>Lagercode:</b>	QSW/QSG/QSB	<b>Aushärtungs- geschwindigkeit:</b>	ca. 3mm/24h (20°C/50% rel. LF)
<b>Zolltarifcode:</b>	3214 10 10	<b>Bruchfestigkeit:</b>	2,6 Mpa (DIN 53504/ISO 37)
<b>MSDS:</b>	Ja	<b>Bruchdehnung:</b>	250% (DIN 53504/ISO 37)
<b>Temperatur- beständigkeit:</b>	-40°C bis 120°C +180° (max. 30 Min.)	<b>Zugscherfestigkeit:</b>	2,5 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
		<b>Weiterreißfestigkeit:</b>	16' N/mm (DIN 53515/ISO34)
		<b>Anwendungstemp.:</b>	+5°C bis +35°C

**Weitere Produkte** Quickfill, Acrysol, Proseal 303

### Markt- segmente

Hauptsächlich



Zweitens



### Gefahr- und Sicherheitshinweise

**Für dieses Produkt gelten keine Identifizierungsvorschriften gemäß  
EG-Richtlinien bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.**

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender ist auf Anfrage erhältlich.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

**KENT:** Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kent europe.com www.kent europe.com  
© KENT Europa.

DS10